

# EXTERNA Balkon-Bodenplatten

## Anwendungsvorschriften

### Anwendungsbereiche

EXTERNA Balkon-Bodenplatten können für tragende Konstruktionen bei Bau/Sanierung von Balkonen, Treppen, Terrassen, Podesten, Estrichböden oder ähnlichen Anwendungen, die keiner zu hohen Punktlast ausgesetzt sind, verwendet werden.

### Produktbeschreibung

Witterungsbeständige HPL-Schichtstoffplatte gemäss EN 438, Oberfläche mit rutschmindernder Viereckstruktur (GRIP) in Diagonalrichtung. Erhöhte Gleitfestigkeit GS2 gemäss bfu R 9729. Farben: Grau 475, Beige 416, Elfenbein 825, Sand 414, Ocker 1801, Grün 1802

### Planungsrichtlinien (Stand der Technik im September 2005)

- ❑ Gefälle von mindestens 1,5 – 2%. Das Wasser muss immer abfliessen und darf bei den Bohrungen und Verbindungen nicht in die Platte eindringen können. Bei Aussenanwendungen ist das Ausfüllen der Fugen und Löcher unumgänglich. Möglichst keine Querfugen im Gefälle. Zur Wahrung der Formstabilität der Platten müssen allseitig ausreichende Luftzirkulation und gleiche klimatische Bedingungen herrschen. Die Platten dürfen nicht vollflächig und direkt auf den Untergrund montiert/verklebt werden. Eine Wassernase auf der Unterseite, verhindert das «Nachziehen» von Wasser.
- ❑ Befestigung an alle Ecken möglichst durch formschlüssige Konstruktionen, Abstand vom Rand min. 2 cm, max. 10 cm.
- ❑ Die Ausdehnung kann bis zu 2 mm/m<sup>1</sup> betragen, Randabstand und Fugenbreite müssen mindestens 8 mm betragen.
- ❑ Die Verbindungen zwischen den Platten müssen so geplant werden, dass parallel zu den Trägern laufende Fugen immer auf einen Träger fallen.

Technische Daten:		Spannweite bei L = 1000	Belastung maximal	Durchbiegung 1.5 mm bei:	Durchbiegung 2.0 mm bei:	Durchbiegung 3.0 mm bei:
Dicke	16.0 mm (±3%)	500 mm	1200 kg/m <sup>2</sup>	1000 kg	1200 kg	1200 kg
Gewicht	23.0 kg/m <sup>2</sup>	600 mm	800 kg/m <sup>2</sup>	500 kg	600 kg	900 kg
Formate	2080 x 1590 mm, 3.31 m <sup>2</sup> (76 kg)	700 mm	500 kg/m <sup>2</sup>	300 kg	400 kg	500 kg
	3040 x 1290 mm, 3.92 m <sup>2</sup> (90 kg)	800 mm	300 kg/m <sup>2</sup>	—	—	300 kg
	4180 x 1590 mm, 6.65 m <sup>2</sup> (153 kg)					
Masstoleranz	± 1.0 mm					

### Zuschnitt/Verarbeitung/Lagerung

- ❑ EXTERNA Balkon-Bodenplatten können wie Hartholz verarbeitet werden. Es empfiehlt sich die Verwendung von Hartmetall-Sägeblättern.
- ❑ Bei der Verwendung von Handkreissägen empfiehlt sich, die Platte von der Rückseite her zu bearbeiten.
- ❑ Schnittkanten, Ecken und Bohrlöcher müssen in jedem Fall gefast werden, um Kerbrisse und Verletzungen zu vermeiden.
- ❑ Eine weitergehende Behandlung der Kanten ist jedoch nicht notwendig.
- ❑ Transport und Lagerung immer flach auf Paletten oder Kanthölzer gebunden. Oberste Platte immer mit Plastikfolie zudecken.

### Montage



- ❑ Die Platten können geschraubt, geklebt oder geklemmt werden. Wichtig ist die Verwendung von korrosions- und witterungsbeständigen Komponenten sowie die richtige Klebtechnik, respektive Abdichttechnik.
- ❑ Grundsätzlich gilt es zu beachten, dass EXTERNA Balkon-Bodenplatten sich wie natürliches Holz verhalten, d.h. bei Feuchtigkeit dehnen sie sich ein wenig aus, bei Trockenheit schrumpfen sie leicht.
- ❑ Bei der Befestigung mittels Schrauben ist darauf zu achten, dass die Platten den nötigen Freiraum (Spiel) haben und es muss unbedingt eine dehnbare Unterlage von ca. 2 – 3 mm aus Gummi oder Kunststoff verwendet werden.
- ❑ Als Faustregel gilt: Pro Laufmeter Platte 2.0 mm Spiel. Beispiel: Plattenlänge 3.0 m => Loch muss 6.0 mm mehr im Durchmesser aufweisen als die Schrauben.
- ❑ Bei der Befestigung auf Holzkonstruktionen empfehlen wir die Verwendung von Montagewinkeln.
- ❑ Bei Klebeverbindungen, nur auf ausreichend feste Unterkonstruktionen, müssen die Kleberstreifen durchgehend und in ausreichender Menge aufgetragen werden. Dies verhindert, dass die Ausdehnungskräfte die Platten verformen. Die Verarbeitungshinweise der Klebstoffhersteller sind unbedingt zu beachten.
- ❑ Fugen/Löcher müssen mit Fugenmasse versiegelt werden, um die Aufnahme von Wasser (Quellgefahr) zu vermeiden.

### Fugen/Verbinden

- ❑ Fugen/Füllungen müssen das Eindringen von Wasser verhindern. Spröde gewordene Fugen sind zu ersetzen.  
Fugen: **GYSO**-Unisilicon 707 + GYSO-Sil Primer 25 (GYSO-Reiniger 2000); Befestigung: GYSO-Poliflex 444  
Weitere Auskünfte erteilt **GYSO AG**, Telefon-Hotline 043 255 55 55.  
Fugen: **Sikaflex PRO 3 WF**+SikaCleaner 205; Befestigung: SikaTack-Panel + SikaTack-Panel Primer + SikaCleaner 205  
Weitere Auskünfte erteilt auch die **Sika Schweiz AG**, Telefon-Hotline 0800 824 040.

### Nuten

d = 10 mm, a = 4 mm  
Feder aus HPL Streifen von b = 20 mm  
c = 4.0 mm (+0/-0.3)



### Bearbeitungen

Zuschnittservice, Kantenbearbeitung, Nuten, Bohren, auf CNC-Center möglich

### Technische Änderungen/Haftung

Technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Für alle Fehler, die nicht auf nachweisbare Mängel an den Platten zurück zu führen sind, insbesondere auf die statischen Berechnungen der Unterkonstruktion und die fachmännische Montage, haftet der Verarbeiter. Schadenersatzansprüche, die den Wert der fehlerhaften Platten übersteigen, werden wegbedungen.